

# Gyproc GTS-9

Ветрозащитная плита  
ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм.1  
ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Гипсовая ветрозащитная плита, произведенная по финской технологии<sup>1</sup> для внешней обшивки каркасных домов, сочетающая в себе прочность листовых материалов и паропроницаемые свойства ветрозащитных мембран. Состоит из гипсового сердечника с гидрофобизаторами, покрыта специальным картоном повышенной плотности.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты Gyproc GTS-9 используются в качестве внешнего ветро-влажностного слоя каркасных (деревянных и металлических) наружных стен с вентилируемым зазором под навесными фасадными элементами (сайдинг, вагонка, декоративные панели). Может использоваться как временная защита ограждающих конструкций.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Высокая паропроницаемость** — позволяет стенам дышать, предотвращая образование плесени и грибка.
- **Высокая прочность** — увеличивает жесткость каркаса, повышая устойчивость к внешним нагрузкам.
- **Ветрозащита** — защищает конструкции от выдувания теплого воздуха, аккумулируя тепло.
- **Пожаробезопасность** — не поддерживает горение и препятствует распространению огня.
- **Звукоизоляция** — снижает уровень уличного шума, повышая комфорт жизни в доме.
- **Экологичность** — не содержит вредных веществ, состоит из натуральных материалов.
- **Удобный раскрой** — простой монтаж обычным ножом без лишних трудозатрат.
- **Быстрый монтаж** — без дополнительных обрешеток и закладных.
- **Разработана в Финляндии** — технология от профессионалов в каркасном домостроении, проверенная временем.

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GYPROC GTS-9

Длина плиты (возможно изготовление листов от 2000 до 3600 мм), мм (допуск +0/-5 мм)	от 2000 до 3000 мм
Ширина плиты, мм (допуск +0/-4 мм)	1200
Вид кромки	Прямая (ПрК)
Толщина листа, мм (допуск ±0,5 мм)	9,5/12,5
Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup>	7,2
Предел прочности при изгибе (образцы 400x300 мм) по ГОСТ 32614, не менее, Н	
— в продольном направлении	400
— в поперечном направлении	160
Водопоглощение поверхностное за 2 ч, не более, г/м <sup>2</sup>	220
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,16
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,075

- Эффективно защищает от ветра и потерь тепла
- Придает жесткость каркасным конструкциям
- Изолирует помещения от внешнего шума
- Выводит излишки влаги из конструкции

## СХЕМА МОНТАЖА НАРУЖНЫХ КАРКАСНЫХ СТЕН



1. Наружная отделка (навесной фасад — сайдинг, доска, декоративные панели и пр.).
2. Вентзазор — брусок 40 × 50 мм.
3. Металлический отлив.
4. Основание (фундамент, обвязка).
5. Ветрозащитная гипсовая плита Gyproc GTS-9.
6. Утепление каркаса — минеральная вата Isover<sup>2</sup>.
7. Стойки каркаса — доска 50 × 150 мм / 50 × 200 мм<sup>3</sup>.
8. Пароизоляция — Isover Паранет (В).
9. Специализированная клейкая лента Isover Паранет для проклейки стыков пароизоляции.
10. Обрешетка для последующего монтажа внутренней отделки — брусок 40 × 50 мм<sup>4</sup>.
11. Внутренняя отделка — высокопрочная гипсовая плита Gyproc Стронг 15 мм<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Плита Gyproc GTS-9, произведенная в России, протестирована финским институтом VTT и соответствует спецификации финского продукта GTS-9. Test report № VTT-S-00013-17 "Testing of Gyproc GTS 9 plasterboard according to standard EN 520". <sup>2</sup> Ширина утеплителя измеряется между стойками в свету (при шаге каркаса 600 мм по центрам стоек и толщине стоек 50 мм), с зазором в 10-20 мм. <sup>3</sup> Шаг каркаса — 600 мм по центрам стоек для вертикального монтажа Gyproc GTS-9. <sup>4</sup> Шаг обрешетки — 600 мм по центрам брусков для горизонтального монтажа гипсовых плит Gyproc. Обрешетка образует зазор для скрытого монтажа инженерных коммуникаций. Данный зазор может быть использован для дополнительного перекрестного утепления. При дальнейшей финишной отделке гипсовыми плитами Gyproc данный слой утепления не будет нуждаться в дополнительной пароизоляции. <sup>5</sup> На данном примере монтаж гипсовых плит производится горизонтально. Этот вариант является более практичным, т.к. не привязан к шагу стоек каркаса, а монтаж на горизонтальную обрешетку позволяет гипсовой плите Gyproc иметь жесткое примыкание по всей длине плиты.

# Gyproc GTS-9

## ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горючесть	Г1
Дымообразующая способность	Д1
Токсичность	Т1
Воспламеняемость	В2
Класс пожарной опасности	КМ2



\*Представленная визуализация может отличаться от фактической упаковки.

## УПАКОВКА

Плиты Gyproc GTS-9 поставляются палетами, упакованными в заводских условиях в полиэтиленовую плёнку для предотвращения попадания в них влаги. Количество плит в палете — 64. Палеты формируют из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка ветрозащитной плиты Gyproc GTS-9 осуществляется всеми видами транспорта, исключаящими попадание влаги на плиты, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение ветрозащитных плит Gyproc GTS-9 осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ



EPD (Environment product declaration) — это экологическая декларация продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия продукта/материала на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта.

Применение материалов «Сен-Гобен» позволяет получать дополнительные баллы при сертификации зданий по основным добровольным системам сертификации: LEED, BREEAM, HQE, DGNB и др.

